

Общие требования: Оборудование для напыления должно обеспечивать требуемое постоянное соотношение (1:1 по объему) смешивания компонентов системы при установленных температурах и давлении. Температура изолируемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы и не снижаться в течение всего времени работ по напылению и полной полимеризации нанесённого эластомера. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Поверхность для напыления должна быть полностью подготовлена в соответствии с требованиями действующих нормативов, а также не должна содержать следов влаги (росы или инея), жира, масел и смазок, пыли и других загрязнений, препятствующих адгезии. Продукт не должен применяться, если в период проведения работ по напылению температура защищаемой поверхности и окружающего воздуха ниже -10°C или выше +60°C. Температура постоянной эксплуатации готового покрытия также не должна быть ниже -30°C и выше +60°C.

Для обеспечения надлежащей адгезии (особенно в случае минеральных оснований) требуется грунтование защищаемой поверхности с использованием соответствующих грунтовок.

Ограничение ответственности: Информация, приведенная здесь, предназначена для того, чтобы помочь клиентам определить, подходят ли наши Продукты для их применения. Мы просим клиентов проверить и протестировать наши Продукты перед использованием и убедиться в их пригодности. Ничто в настоящем документе не является гарантией, явной или подразумеваемой, включая любую гарантию товарной пригодности или пригодности для конкретной области применения, а также защиту от какого-либо закона или патента. Все патентные права защищены. Компоненты Продукта относятся к горючим материалам и должны быть защищены в соответствии с применимыми кодексами. Защищайте от прямого воздействия пламени и искр. Исключительным средством правовой защиты по всем доказанным претензиям является замена наших материалов.